JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	株式会社ハンコックタイヤジャパン

商品名	H426

提出日 ： 2010年12月14日　2011年8月9日　2013年12月5日
2011年1月17日　2013年7月4日
2011年5月20日　2013年8月20日

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70'S	175 70 R 14	84T	8.9	A	129	c
65'S	185 65 R 14	86H	8.9	A		
60'S	175 60 R 15	81H	9.0	A		
2011年5月20日　追加提出						
70'S	175 70 R 13	82S	8.9	A	126	c
65'S	175 65 R 14	82H	8.8	A		
60'S	175 60 R 14	79H	8.8	A		
2011年8月9日　追加提出						
70'S	205 70 R 15	96T	8.2	A		
65's	205 65 R 16	94H	8.7	A		
60'S	195 60 R 16	89H	8.6	A		
50'S	215 50 R 17	95V XL	8.6	A		
2013年7月4日　追加提出						
70'S	165 70 R 14	85T XL			134	c
2013年8月20日　追加提出						
65's	155 65 R 13	73T	8.5	A	133	c

偏平率		LI/SS	RRC	ウェット
70's	175 70 R 14	84T	A	c
	185 70 R 14	88T		
65's	185 65 R 14	86H	A	
	195 65 R 14	89H		
	215 65 R 15	96H		
60's	175 60 R 15	81H	A	
	195 60 R 15	88H		
	215 60 R 17	96H		
2011年1月17日　追加提出				
65's	185 65 R 15	88H	A	c
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	92H		
60's	215 60 R 16	95V	A	
2011年5月20日　追加提出				
70'S	175 70 R 13	82S	A	c
65'S	175 65 R 14	82H		
60'S	175 60 R 14	79H		
2011年8月9日　追加提出				
70'S	205 70 R 15	96T	A	c
65's	205 65 R 16	94H	A	c
60'S	195 60 R 16	89H	A	c
50'S	215 50 R 17	95V XL	A	c
2013年7月4日　追加提出				
70'S	165 70 R 14	85T XL	A	c
2013年8月20日　追加提出				
65'S	155 65 R 13	73T	A	c
	165 65 R 13	77T		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
2013年12月5日　追加提出				
65's	175 65 R 14	86H XL	A	c
60's	175 60 R 14	83H XL	A	
	175 60 R 15	85H XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット