JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ㈱

商品名	Primacy 3

提出日 ：

平成25年4月11日	平成27年11月10日
平成25年11月21日	平成28年2月18日
平成26年8月19日	平成29年2月1日
平成27年4月2日	

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
45's	**225 45 R 17**	**94W**	**8.4**	**A**		
50's	**215 50 R 17**	**95W**	**8.2**	**A**		
55's	**215 55 R 17**	**94W**	**8.8**	**A**		
60's	***205 60 R 16***	***96W***	***8.5***	***A***	***145***	***b***
平成27年4月2日 追加提出						
45'S	**205 45 R 17**	**88V**	**8.6**	**A**		
55'S	**205 55 R 16**	**91W**	**8.7**	**A**		
平成29年2月1日 追加提出						
50`s	**225 50 R 17**	**94W**	**8.2**	**A**		
65`s	**215 65 R 17**	**99V**	**8.2**	**A**		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	**225 45 R 17**	**94W**	A	b
	235 45 R 17	97W		
	245 45 R 17	99Y		
	245 45 R 18	100Y		
50's	**215 50 R 17**	**95W**	A	
	225 50 R 17	98Y		
55's	**215 55 R 17**	**94W**	A	
	215 55 R 16	97W		
	225 55 R 16	99W		
	225 55 R 17	101W		
	235 55 R 17	103Y		
60's	**205 60 R 16**	**96W**	A	
平成25年11月21日 追加提出				
55's	225 55 R 18	98V	A	b
平成26年8月19日 追加提出				
60's	225 60 R 17	99V	A	b
平成27年4月2日 追加提出				
45's	**205 45 R 17**	**88V**	A	b
	205 45 R 17	88W		
55's	**205 55 R 16**	**91W**	A	
	205 55 R 17	95V		
	225 55 R 17	97Y		

平成27年11月10日 追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	235 50 R 18	101W	A	b
平成28年2月18日 追加提出				
50's	225 50 R 18	95V	A	b
55's	245 55 R 17	102W	A	
平成29年2月1日 追加提出				
50`s	**225 50 R 17**	**94W**	A	b
	225 50 R 17	94Y		
55`s	215 55 R 17	94V	A	
65`s	**215 65 R 17**	**99V**	A	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット