JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社

商品名	BluEarth AE-01F

提出日 ： 2013年11月7日

偏平率	代表サイズ				LI/SS	転がり抵抗係数（RRC）	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	***165***	***70***	***R***	***14***	***81S***	***6.5***	***AAA***
65's	**175**	**65**	**R**	**14**	**82S**	**6.5**	**AAA**
60's	**185**	**60**	**R**	**15**	**84H**	**6.5**	**AAA**
55's	**185**	**55**	**R**	**16**	**83V**	**6.5**	**AAA**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
128	***c***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
70's	***165***	***70***	***R***	***14***	***81S***	AAA	c
	175	70	R	14	84S		
	185	70	R	14	88S		
65's	**175**	**65**	**R**	**14**	**82S**	AAA	
	175	65	R	15	84S		
	185	65	R	14	86S		
	185	65	R	15	88S		
	195	65	R	14	89S		
	195	65	R	15	91H		
	205	65	R	15	94H		
	205	65	R	16	95H		
60's	**185**	**60**	**R**	**15**	**84H**	AAA	
	195	60	R	15	88H		
	195	60	R	16	89H		
	205	60	R	16	92H		
	215	60	R	16	95H		
55's	**185**	**55**	**R**	**16**	**83V**	AAA	
	195	55	R	16	87V		
	205	55	R	16	91V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット