

タイヤの 性能試験データ

摩耗

ダンロップ

GRANDTREK PT3

2014年3月発売

メインタイヤ	
名称	GRANDTREK PT3
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレード	SUV用タイヤ
発売年月	2014年3月
タイヤサイズ	225/65R17
サイズ選定理由	販売予定サイズのうち最も需要が多いと想定しているサイズ
比較タイヤ	
名称	GRANDTREK PT2
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
比較タイヤのグレード	SUV用タイヤ
比較タイヤ選定理由	当該比較タイヤは、メインタイヤの一代前のモデルに当たり新商品の性能向上を訴求するため
発売年月	2007年9月
タイヤサイズ	225/65R17
サイズ選定理由	メインタイヤと同サイズ
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	220kPa
試験荷重	F:495kg/R:374kg
試験リム幅	6.5 J J
試験ホイール	市販アルミホイール
テストドライバー	社外テストドライバー
走行地域	バンコク近郊
試験距離	10,057km
試験路面	ドライ路面 100% (雨天率 0%)
ローテーション時期・回数	前後方向のローテーションなし
ローテーション方法	2台並走とし、途中で互いのタイヤを交換する
道路割合	高速 51%、一般 35%、山岳 14%
試験車両名	ホンダ CRV
型式	DBA-RE3
排気量	2400cc
駆動方式	前輪駆動
試験車の選定理由	メインタイヤが対象としている車両で、かつ需要が多いと想定する車種を選定
試験方法	試験車両に試験タイヤを装着して実路を走行し、トレッド主溝の深さを測定する。
試験機関	住友ゴム工業㈱
試験日	2013/3/29 ~ 2013/4/10
摩耗	
従来品	31,088km 
GRANDTREK PT3	42,113km 
比較結果	35%