



タイヤの 性能試験データ

転がり抵抗

ダンロップ

エナセーブ RV504

2015年2月発売

メインタイヤ	
名称	エナセーブ RV504
量産品である旨	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレイド	低燃費タイヤ
発売年月	2015年2月
タイヤサイズ	195/65R15
サイズ選定理由	販売予定サイズのうち最も需要が多いと想定しているサイズ
比較タイヤ	
名称	エナセーブ RV503S
量産品である旨	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレイド	低燃費タイヤ
比較タイヤ選定理由	当該比較タイヤは、メインタイヤの一代前のモデルに当たり新商品の性能向上を訴求するため
発売年月	2013年1月
タイヤサイズ	195/65R15
サイズ選定理由	メインタイヤと同サイズ
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	210kPa
試験荷重	4.82kN
試験リム幅	6.0J
試験ホイール	試験ホイール
試験速度	80km/h
試験回数	1回
試験法の名称	フォース式
試験機関	住友ゴム工業㈱
試験場	室内ドラム試験機
試験日	2014年10月8日
転がり抵抗	
従来品	8.3 
エナセーブ RV504	7.2 
比較結果	13%