

タイヤの 性能試験データ

転がり抵抗

ファルケン

SINCERA SN832i

2015年8月発売

メインタイヤ	
名称	SINCERA SN832i
量産品である旨	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレイド	スタッドレスタイヤ
発売年月	2015年8月
タイヤサイズ	195/65R15
サイズ選定理由	最も需要が多いと想定されるサイズ
比較タイヤ	
名称	SINCERA SN828
量産品である旨	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレイド	スタンダードタイヤ
比較タイヤ選定理由	当該比較タイヤは、メインタイヤの一代前のモデルに当たり新商品の性能向上を訴求するため
発売年月	2003年2月
タイヤサイズ	195/65R15
サイズ選定理由	メインタイヤと同じサイズ
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	210kPa
試験荷重	4.82kN
試験リム幅	6.0J
試験ホイール	試験ホイール
試験速度	80km/h
試験回数	1回
試験法の名称	フォース式 (ISO28580)
試験機関	住友ゴム工業株式会社
試験場	住友ゴム工業株式会社
試験日	2015年4月8日、4月21日
転がり抵抗	
従来品	9.11 
SINCERA SN832i	7.88 
比較結果	14%