タイヤの性能試験データ

転がり抵抗

ヨコハマタイヤ

iceGUARD G075

2016 年 9 月発売

メインタイヤ	
名称	iceGUARD G075
量産品である旨	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレイド	スタッドレスタイヤ
発売年月	2016 年 9 月
タイヤサイズ	225/65R17 102Q
サイズ選定理由	販売予定サイズのうち最も需要があると想定しているサイズ
比較タイヤ	
名称	GEOLANDAR i/T-S G073
量産品である旨	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレイド	スタッドレスタイヤ
比較タイヤ選定理由	当該比較タイヤは、メインタイヤの一代前のモデルに当たり、新商品の性能向上訴求とするため
発売年月	2009 年 9 月
タイヤサイズ	225/65R17 102Q
サイズ選定理由	メインタイヤと同サイズ
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	210 k Pa（ISO 試験法に準拠）
試験荷重	6.67 k N(ISO 試験法に準拠)
試験リム幅	17 × 6.5JJ（ISO 試験法に準拠）
試験ホイール	一般消費者が容易に購入することができるホイール
試験速度	80 k m / h
試験回数	1 回
試験法の名称	フォース式（ISO28580）
試験機関	横浜ゴム（株）
試験場	平塚製造所内室内ドラム試験機
試験日	2016 年 5 月 27 日
転がり抵抗	
従来品	9.6
iceGUARD G075	9.1
比較結果	5%